

Gebruiksschema stappenplan

Voor een grote onderhoudsbeurt dient het gehele stappenplan (1, 2, 3, 3A, 3B en 4) doorlopen te worden.

Alle **RIWAX®** RS Nautic line producten zijn siliconen-vrij.

		Stap 1 Boatclean	Stap 2 Matteren	Stap 3 RS02	Stap 3A RS04	Stap 3B RS06	Stap 4 Optie 1 RS08	Stap 4 Optie 2 RS10
		Wassen Vuil en vet van de boot verwijderen met boatclean.	Matteren Matteren met matteer/schuurschijven met korrel 1000, 2000 of 4000 is noodzakelijk indien er sprake is van: <ul style="list-style-type: none"> • gerepareerde gelcoat • diepe krassen van fenders • sinaasappel effect • verweerde en of doffe gelcoat • zichtbaar reliëf van oude plakletters • bruine "snor" 	Polijsten Polijsten met medium cleaner RS02 indien er sprake is van: <ul style="list-style-type: none"> • verweerde gelcoat • doffe gelcoat • lichte krassen Toerental: 1400 - 2100 RPM	Polijsten Polijsten met fijne cleaner RS04 indien er sprake is van boten die niet zwaar moeten worden gepolijst en er nog goed uit zien. Toerental: 1400 - 2100 RPM	Hoogglans polish Polijsten met polish RS06 voor: <ul style="list-style-type: none"> • perfecte hoogglans • snelle reconditioning • verwijdering van hologrammen Toerental: 1000 - 2100 RPM	Waxen RS 08 Star Finish voor conservering van de boot.	Verzegelen RS 10 Hard Wax (hightech gelcoat protector) voor langere bescherming.
Staat van de boot								
lichte kleur boten	Nieuwstaat of zeer goed onderhouden	X					X	X
	Licht verweerd zonder glansdiepte	X			X			X
	Extreem verweerde, bekraste en matte ondergrond	X	X	X				X
donkere kleur boten	Nieuwstaat of zeer goed onderhouden	X			X	X < óf >		X
	Licht verweerd zonder glansdiepte	X			X	X		X
	Extreem verweerde, bekraste en matte ondergrond	X	X	X	X	X < óf >		X
		RS 20 Spray finish is tijdens alle stappen additioneel inzetbaar. Het reinigt zonder water. Verwijdert effectief restanten van RS compounds. Toepasbaar op zowel gelcoats als lakken. Verwerken met microvezeldoek.						
Na eerste / tweede vaarseizoen		X			X	X < óf >		X